

## HASZNÁLATRA KÉSZ, TIXOTRÓP VÁLTOZATÚ VÍZSZIGETELŐ RENDSZER

### LEGFONTOSABB TULAJDONSÁGAI

Nagyfokú rugalmasság

Kiváló repedés áthidaló képesség akár extrém alacsony hőmérsékleten is (-20 °C)

Egyszerűen alkalmazható

Rendkívül nagy mechanikai és statikus átszűrődással szembeni ellenállás

Áthidalja a repedéseket és együtt mozog az aljzattal

Oldószermentes

Alkalmazása akár 0 °C alatti hőmérséklettől +30 °C-ig

A kémiai kötésnek köszönhetően a rétegek közötti tapadás kiváló, emiatt könnyen javítható és bármikor újrafesthető

A rövid munkafolyamatok és a **gyors kötési idő** miatt a következő réteg felhordása mindössze 1 óra elteltével lehetséges

### TERMÉKINFORMÁCIÓ

#### Termékleírás

A Vulkem® Quick nagy viszkozitású, metakrilát bázisú uretánnal módosított vízszigetelő rendszer. A kötés beindításához adja hozzá a Vulkem® Quick Katalizátort.

#### Csomagolás

5 kg és 25 kg vödör

#### Megjegyzés

A bedolgozhatósági idő a hozzáadott Vulkem® Quick katalizátor mennyiségétől és a hőmérséklettől függően 10 és 15 perc között változik.

Magyarországon forgalmazza:

### TECHNIKAI INFORMÁCIÓK

#### Műszaki jellemzők (folyékony állapotban)

Viszkozitás, +25 °C:	4000 mPa*s	DIN 53018
Anyagsűrűség, +25 °C:	1,36 g/ml	ISO 2811
Fazékidő / bedolgozhatósági idő +20 °C-on	kb. 15 perc	
Kötési idő +20 °C-on	kb. 60 perc	
Gyulladáspont:	+11,5 °C	ISO 1516
Színe:	Világos szürke	

#### Műszaki jellemzők (megkötött állapotban)

Minta tesztelve +23 °C-n		
Keménység Shore A	95	DIN 53505
Keménység Shore D	55	DIN 53505
Szakítószilárdság:	6,7 MPa	ISO 527
Nyúlás	320%	ISO 527
Rugalmassági együttható	65 MPa	ISO 527
Kopás 1000 ciklus	64 mg	ISO 7784-2
Dinamikus repedés áthidalás	> 5 mm	BPG
Mintákat -20 °C-n tartva 24 órán keresztül a teszt előtt		
Szakítószilárdság	7,1 MPa	ISO 527
Nyúlás	340%	ISO 527
Rugalmassági együttható	480 MPa	ISO 527
Dinamikus repedés áthidalás	> 5 mm	BPG

Felhívjuk a figyelmet, hogy az objektív összehasonlítás más adatokkal csak akkor lehetséges, ha a szabványok és paraméterek azonosak.

### HASZNÁLATI UTASÍTÁS

#### Felület előkészítése

A vízszigetelendő terület legyen szilárd, száraz, por-, zsír-, és olajmentes. A cementtejet és a laza részeket el kell távolítani.

A Vulkem® Quick Thix felhordása előtt használjon megfelelő alapozót.

#### Keverés

Mielőtt a Vulkem® Quick Thix felhordásához kezd, keverje fel alaposan, a paraffin tartalom egyenletes eloszlása érdekében. Ezt követően adja hozzá és keverje össze alaposan a Vulkem® Quick Katalizátorral (50% benzoil-peroxid).



A hozzáadandó Vulkem® Quick Katalizátor mennyisége függ a hőmérséklettől.

25 kg/vödör csomagoláshoz:

30 °C-on	250 gramm katalizátor szükséges
20 °C-on	350 gramm katalizátor szükséges
10 °C-on	600 gramm katalizátor szükséges
≤ 0 °C-on	1000 gramm katalizátor szükséges

Megjegyzés: 1 cm<sup>3</sup> Vulkem® Quick Katalizátor = 0,64 g

1 g Vulkem® Quick Katalizátor = 1,57 cm<sup>3</sup>

## Alkalmazása

Vulkem® Quick THIX felhordását hengerrel, fogazott simítóval vagy gumi lehúzóval végezze. Az alkalmazás következő lépése függ a kialakítandó rendszertől.

## Anyagszükséglet

A Vulkem® Quick Thix 1 m<sup>2</sup>-re eső anyagszükséglete 2,5-3,5 kg/m<sup>2</sup> a körülményektől függően.

## Tisztítás

Az eszközöket használat után azonnal meg kell tisztítani a Vulkem® Quick Cleaner segítségével.

## SZAVATOSSÁGI IDŐ

Száraz, hűvös helyen tárolva eredeti, zárt csomagolásban 6 hónap. Az optimális tárolási hőmérséklet 15-20 °C.

Magyarországon forgalmazza:

**BITIMPEX**

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.  
alapítva 2003

1116 Budapest Építész u. 8-12.  
Mobil: +36-30-951-9262  
Tel+Fax: +36-1-3622473  
E-mail: szigeteles@bitimpex.hu

www.bitimpex.hu



## EGÉSZSÉGI ÉS BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK

A Vulkem® Quick keverése és alkalmazása során megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és védőszemüveget kell viselni. Ha szembe kerül, azonnal mossa ki bő vízzel és forduljon orvoshoz. Bőrrel történt érintkezést követően azonnal mossa le bő vízzel és szappannal. A Vulkem® Quick különösen tűzveszélyes; tartsa távol sugárzó hőtől, és ne dohányozzon a közelében. Csak robbanás-biztos keverőt, egyéb elektromos berendezést használjon a munkaterületen. További információt a termék Biztonsági adatlapján talál.

## MŰSZAKI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

Forduljon a gyártó magyarországi képviselőjéhez.

Bitimpex Kft. 1116 Bp., Építész utca 8-12. tel: 06/1-362-2473

## GARANCIA

A RPM Belgium Group, mint gyártó szavatolja termékei megfelelő minőségét és minden, hibásnak bizonyult terméket kicserél, de az anyag elszíneződésére nem vállal garanciát.

A RPM Belgium Group meggyőződése, hogy az itt leírt információk pontosak és a valóságnak megfelelnek.

## CE TANÚSÍTÁS

<b>CE</b>
07
<b>ETA-05/0238</b>
Vulkem® Quick Membranes in Vulkem® Quick Systems