

FÉMMEL VAGY JÁRÓLAPPAL BURKOLT FELÜLETRE (LAPOSTETŐK, TERASZOK)

LEGFONTOSABB TULAJDONSÁGOK

Kiváló tapadás beton, fém és egyéb felületeken

Egyszerűen alkalmazható

TERMÉKINFORMÁCIÓ

A termék leírása

VULKEM® QUICK ALAPOZÓ alacsony viszkozitású, színtelen kétkomponensű metil-metakrilát bázisú anyag. (MMA).

Felhasználás

VULKEM® QUICK ALAPOZÓ különösen jó kötést biztosít fém (pl. vas, alumínium vagy nemesacél) felületre vagy járólappra. Erősen ajánljuk minden VULKEM® QUICK alapozó használata esetén, hogy végezzen szilárdulási és tapadási vizsgálatot, mielőtt a teljes felületre alkalmazná.

Csomagolás

20 kg vödörben

TECHNIKAI ADATOK

Műszaki jellemzők (folyékony halmazállapotban)

Sűrűség 25 °C-on	0,99 g/ml	ISO 2811
Viszkozitás 25 °C-on	100–130 mPa*s	DIN 53018
Fazékidő- 20 °C-on	kb. 15 Perc	
Kötésidő 20 °C-on	kb. 30 Perc.	
Gyulladáspont	+ 11,5 °C	ISO 1516

Technikai Adatok (megkötött állapotban)

Szakítószilárdság	10,8 N/mm ²	ISO 527
Nyúlás maximális erőnél	1,3 %	
Szakadási nyúlás	1,3 %	
Rugalmassági együttható	1500 N/mm ²	
Sűrűség 20 °C-on	1,16 g/cm ³	ISO 1183

Felhívjuk a figyelmet, hogy az objektív összehasonlítás más adatokkal csak akkor lehetséges, ha a szabványok és paraméterek azonosak.

Magyarországon forgalmazza:



1116 Budapest Építész u. 8-12.
Mobil: +36-30-951-9262
Tel+Fax: +36-1-3822473
E-mail: szigetelés@bitimpex.hu
www.bitimpex.hu

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Felület előkészítése

Az alapozott felület legyen száraz, por-, zsír-, olajmentes, szilárd és terhelhető. A laza csempéket el kell távolítani. Acél felületeket a SA 2,5 DIN 55929 szerint kell előkészíteni.

Keverés

Használat előtt a VULKEM® QUICK ALAPOZÓT alaposan keverje fel a termék paraffin tartalmának egyenletes eloszlása érdekében. Ezt követően alaposan keverje össze a VULKEM® QUICK Katalizátorral (50% benzoil-peroxid) összhangban az alábbi irányelvekkel:

Megjegyezzük, hogy a hozzáadandó katalizátor mennyisége függ a felület hőmérsékletétől.

30°C 1% katalizátor az alapozó súlya alapján
20°C 2% katalizátor az alapozó súlya alapján
10°C 4% katalizátor az alapozó súlya alapján
0°C 6% katalizátor az alapozó súlya alapján

Megjegyzés:

VULKEM® QUICK katalizátor volumen/súly átszámítás:
1 cm³ = 0,64 g 1 g = 1,57 cm³

Alkalmazás

A katalizátor bekeverését követően az alapozót rövidszőrű festőhengerrel kell felhordani a felületre. Javasolt (0,7 - 1,2 mm vagy 0,3 - 0,7 mm szemcsenagyságú) száraz kvarchomok szórása a még nedves alapozóra.

Anyagfelhasználás kb. 0,3 kg/m²

Tisztítás

A szerszámok tisztítása a felhasználást követően VULKEM QUICK CLEANER használatával javasolt.

SZAVATOSSÁGI IDŐ

Eredeti és felbontatlan csomagolás esetén 6 hónapig száraz és hűvös helyen (15-20 °C) tárolható

EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG

Használat során megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és védőszemüveget kell viselni. Szembe kerülve azonnal öblítse le csapvízzel és szükség esetén forduljon orvoshoz. Bőrrel való érintkezés esetén a bőrt szappannal mossa le.

Zárt térben gondoskodjon erőteljes ventilációról, kerülje el a termék párájának nagy koncentrációját.

A termék rendkívül gyúlékony; Tartsuk távol nyílt lángtól és mindenféle hőforrástól, valamint ne dohányozzon a termék közelében.

MAGYARORSZÁGON FORGALMAZZA:

BITIMPEX KFT.

H-1116 Budapest, Építész u. 8-12.

Telefon: +36 1 362 2473

E-mail: szigeteles@bitimpex.hu

www.bitimpex.hu

GARANCIA

A RPM Belgium Group, mint gyártó szavatolja termékei megfelelő minőségét és minden, hibásnak bizonyult terméket kicserél, de az anyag elszíneződésére nem vállal garanciát.

A RPM Belgium Group meggyőződése, hogy az itt leírt információk pontosak és a valóságnak megfelelnek.

Magyarországon forgalmazza:

BITIMPEX

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
alapítva 2003



1116 Budapest Építész u. 8-12.

Mobil: +36-30-951-9262

Tel+Fax: +36-1-3622473

E-mail: szigeteles@bitimpex.hu

www.bitimpex.hu