

CLEAR SEALCOAT SZÍNTELLEN VÉDŐBEVONAT VULKEM® QUICK RENDSZERHEZ

LEGFONTOSABB TULAJDONSÁGOK

- Könnyű alkalmazás
- Kiváló folyékonyági tulajdonságok
- Rövid kötési idő
- Időjárás álló
- Kültéri és beltéri használat egyaránt
- Jó vegyi és mechanikai ellenállóképesség

Termék információ

A termék leírása

A Vulkem® Quick Clear Sealcoat alacsony viszkozitású, UV álló, akril gyanta alapú lila színű anyag. A kötés beindításához adja hozzá a Vulkem® Quick katalizátort. A polimerizáció után a lila szín eltűnik.

Felhasználás

A Vulkem® Quick Clear Sealcoat fedőréteggént használva javítja a Vulkem® Quick rendszer ellenállóságát és karbantartási tulajdonságait.

Csomagolás

5 kg-os és 20 kg-os vödörben.

TECHNIKAI ADATOK

Műszaki jellemzők (folyékony állapotban)

Viszkozitás, 25°C-on:	70 - 90 mPa*s	DIN 53018
Sűrűség, 25°C-on:	0.99 g/ml	ISO 2811
Fazékidő 20°C-on:	Kb. 15 perc	
Kötésidő 20°C-on:	Kb. 30 perc	
Gyulladáspon:	+ 11.5°C	ISO 1516

Műszaki jellemzők (megkötött állapotban)

Szakító szilárdság:	14.7 N/mm ²	ISO 527
Nyúlás maximális erőnél:	0.70 %	
Szakadási nyúlás:	0.70 %	
Rugalmassági együttható:	2620 N/mm ²	
Sűrűség, 20°C-on:	1.16 g/cm ³	ISO 1183

Felhívjuk a figyelmet, hogy az objektív összehasonlítás más adatokkal csak akkor lehetséges, ha a szabványok és paraméterek azonosak.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Felület előkészítése

A Vulkem® Quick rendszer lezárásához a felületnek száraznak, tisztának valamint por és zsírmentesnek kell lennie. Minden korábban felhordott rétegnek teljesen meg kell száradnia. Szemcseszórással érdesített felület esetén, minden laza adalékot, szemcsét el kell távolítani a Clear Sealcoat használata előtt.

Keverés

Használat előtt keverje fel a Vulkem® Quick Clear Sealcoat-ot, hogy a paraffin és az esetleges hozzáadott színezékek egyenletesen keveredjenek el. A kötés elindításához a megfelelő mennyiségű Vulkem® Quick Katalizátor hozzáadása szükséges, melyet keverjen be alaposan. A katalizátorral kevert anyag mennyisége függ a kezelni kívánt terület nagyságától és az alkalmazáskori körülményektől, a katalizátor mennyisége pedig függ a környezet hőmérsékletétől.

30°C-on	adjon hozzá 1.0%-át a gyanta súlyának
20°C-on	adjon hozzá 1.5%-át a gyanta súlyának
10°C-on	adjon hozzá 3.0%-át a gyanta súlyának
0°C-on	adjon hozzá 4.0%-át a gyanta súlyának
0°C alatt	adjon hozzá 5.0%-át a gyanta súlyának

valamint adjon hozzá Vulkem® Quick Accelerator-t, ami felgyorsítja a folyamatot.

Megjegyzés:

VULKEM® QUICK Katalizátor térfogat/súly átszámítás:

1 cm³ Vulkem® Quick Katalizátor súlya 0.64 g
1 g Vulkem® Quick Katalizátor= 1.57 cm³



Alkalmazása

A katalizátor hozzáadása és elkeverése után öntse az anyagot a Vulkem® Quick membránra és gumi lehúzóval vagy festék hengerrel egyenletesen kenje el. Szemcseszórással érdesített felület esetén a záróbevonat fogazott glettvas segítségével szétteríthető még a festő henger használata előtt. A Vulkem® Quick Clear Sealcoat kiadóssága függ a kezelendő felület egyenletességétől, így az anyagfelhasználás 0,3-0,8 kg/m² között van. Kérjük, vegye figyelembe hogy a Vulkem Quick rétegrendje rétegenként 0,4 kg/m² felhordását feltételezi. Amennyiben vastagabb membrán szükséges, az adott réteget több menetben kell felhordani. A legjobb hatás érdekében fontos, hogy mindig frissen katalizált anyaggal dolgozzon. Kis adagok felhordása javasolt.

Amenyiben a hőmérséklet 25°C felett van és a kezelendő felület közvetlen napfénynek van kitéve, várni kell míg a terület árnyékban nem lesz, vagy mesterséges árnyékot kell létrehozni a terület felett, mielőtt a terméket használni lehet.

SZAVATOSSÁGI IDŐ

Száraz, hűvös helyen tárolva eredeti, zárt csomagolásban, nem kitéve közvetlen napfénynek a szavatossági idő 6 hónap. Az optimális tárolási hőmérséklet 15-20 °C.

EGÉSZSÉGI ÉS BIZTONSÁGI ÖVINTÉZKEDÉSEK

Tanulmányozza alaposan a termék- és biztonsági adatlapokat. A Vulkem® Quick Clear Sealcoat keverése és alkalmazása során megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és védőszemüveget kell viselni. Ha szembe kerül, azonnal mossa ki bő vízzel és forduljon orvoshoz. Bőrrel történt érintkezést követően azonnal mossa le bő vízzel és szappannal.

A Vulkem® Quick Clear Sealcoat különösen tűzveszélyes. Tartsa távol sugárzó hőtől, és nyílt lángtól, valamint ne dohányozzon a közelében. Csak robbanásbiztos keverőt és egyéb elektromos berendezést használjon a munkaterületen.

MŰSZAKI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

A gyártó magyarországi képviselője:

Bitimpex Kft.

1116 Budapest,

Építész u. 8-12.,

tel.: 06-1-362-2473.

bitimpex@bitimpex.hu

www.bitimpex.hu

GARANCIA

A RPM Belgium Group, mint gyártó, szavatolja termékei megfelelő minőségét és minden hibásnak bizonyult terméket kicserél, de az anyag elszíneződésére nem vállal garanciát. A RPM Belgium Group meggyőződése, hogy az itt leírt információk pontosak és a valóságnak megfelelnek.

Magyarországon forgalmazza:

BITIMPEX

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
alapítva 2003

1116 Budapest Építész u. 8-12.

Mobil: +36-30-951-9262

Tel+Fax: +36-1-3622473

E-mail: szigeteles@bitimpex.hu

www.bitimpex.hu

