

HASZNÁLATRA KÉSZ, GYORSAN KÖTŐ, NAGY RUGALMASSÁGÚ VÍZSZIGETELŐ RENDSZER

LEGFONTOSABB TULAJDONSÁGAI

Nagyfokú rugalmasság

Kiváló repedés áthidaló képesség akár extrém alacsony hőmérsékleten is (-20 °C)

Egyszerűen alkalmazható

Rendkívül nagy mechanikai és statikus átszűrődással szembeni ellenállás

Áthidalja a repedéseket és együtt mozog az aljzattal

Oldószermentes

Alkalmazása akár 0 °C alatti hőmérséklettől +30 °C-ig

A kémiai kötésnek köszönhetően a rétegek közötti tapadás kiváló, emiatt könnyen javítható és bármikor újrafesthető

A rövid munkafolyamatok és a **gyors kötési idő** miatt a következő réteg felhordása mindössze 1 óra elteltével lehetséges

TERMÉKINFORMÁCIÓ

Termékleírás

A Vulkem® Quick közepesen viszkózus, metakrilát bázisú uretánnal módosított vízszigetelő rendszer. A kötés beindításához adja hozzá a Vulkem® Quick Katalizátort.

A Vulkem® Quick könnyen alkalmazható folyékony vízszigetelő membrán.

Csomagolás

13 kg és 25 kg vödör

Megjegyzés

A bedolgozhatósági idő a hozzáadott Vulkem® Quick katalizátor mennyiségétől és a hőmérséklettől függően 10 és 15 perc között változik.

Magyarországon forgalmazza:

TECHNIKAI INFORMÁCIÓK

Műszaki jellemzők (folyékony állapotban)

Viszkozitás, +25 °C:	300 – 460 mPa*s	DIN 53018
Anyagsűrűség, +25 °C:	1,36 g/ml	ISO 2811
Fazékidő / bedolgozhatósági idő +20 °C-on	kb. 15 min.	
Kötési idő +20 °C-n	kb. 60 min.	
Gyulladásponyt:	+11,5 °C	ISO 1516
Színe:	Világos szürke	

Műszaki jellemzők (megkötött állapotban)

Minta tesztelve +23 °C-n		
Keménység Shore A	95	DIN 53505
Keménység Shore D	55	DIN 53505
Szakítószilárdság:	7,4 MPa	ISO 527
Nyúlás	340%	ISO 527
Rugalmassági együttható	88 MPa	ISO 527
Kopás 1000 ciklus	64 mg	ISO 7784-2
Dinamikus repedés áthidalás	> 5 mm	BPG
Mintákat -20 °C-n tartva 24 órán keresztül a teszt előtt		
Szakítószilárdság	7,8 MPa	ISO 527
Nyúlás	310%	ISO 527
Rugalmassági együttható	615 MPa	ISO 527
Dinamikus repedés áthidalás	> 5 mm	BPG

Felhívjuk a figyelmet, hogy az objektív összehasonlítás más adatokkal csak akkor lehetséges, ha a szabványok és paraméterek azonosak.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Felület előkészítése

A vízszigetelendő terület legyen szilárd, száraz, por-, zsír-, és olajmentes. A cementtejet és a laza részeket el kell távolítani.

A Vulkem® Quick felhordása előtt használjon megfelelő alapozót.

Keverés

Mielőtt a Vulkem® Quick felhordásához kezd, keverje fel alaposan, a paraffin tartalom egyenletes eloszlása érdekében. Ezt követően adja hozzá és keverje össze alaposan a Vulkem® Quick Katalizátorral (50% benzoi-peroxid).



A hozzáadandó Vulkem® Quick Katalizátor mennyisége függ a hőmérséklettől.

13 kg/vödör csomagoláshoz:

30 °C-on	85 gramm katalizátor szükséges
20 °C-on	170 gramm katalizátor szükséges
10 °C-on	350 gramm katalizátor szükséges
≤ 0 °C-on	520 gramm katalizátor szükséges

25 kg/vödör csomagoláshoz:

30 °C-on	170 gramm katalizátor szükséges
20 °C-on	340 gramm katalizátor szükséges
10 °C-on	700 gramm katalizátor szükséges
≤ 0 °C-on	1000 gramm katalizátor szükséges

0 °C alatt adjon hozzá 1000 gramm katalizátort valamint a Vulkem® Quick Accelerator kötőanyagot.

Megjegyzés: 1 cm³ Vulkem® Quick Katalizátor = 0,64 g
1 g Vulkem® Quick Katalizátor = 1,57 cm³

Alkalmazása

Vulkem® Quick felhordását hengerrel, fogazott simítóval vagy gumi lehúzóval végezze.

Az alkalmazás következő lépése függ a kialakítandó rendszertől

Anyagszükséglet

A Vulkem® Quick 1 m²-re eső anyagszükséglete 2,5-3,5 kg/m² a körülményektől függően.

Tisztítás

Az eszközöket használat után azonnal meg kell tisztítani a Vulkem® Quick Cleaner segítségével.

SZAVATOSSÁGI IDŐ

Száraz, hűvös helyen tárolva eredeti, zárt csomagolásban 6 hónap. Az optimális tárolási hőmérséklet 15-20 °C.

Magyarországon forgalmazza:



1116 Budapest Építész u. 8-12.
Mobil: +36-30-951-9262
Tel+Fax: +36-1-3622473
E-mail: szigeteles@bitimpex.hu

www.bitimpex.hu

EGÉSZSÉGI ÉS BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK

A Vulkem® Quick keverése és alkalmazása során megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és védőszemüveget kell viselni.

Ha szembe kerül, azonnal mossa ki bő vízzel és forduljon orvoshoz. Bőrrel történt érintkezést követően azonnal mossa le bő vízzel és szappannal.

A Vulkem® Quick különösen tűzveszélyes; tartsa távol sugárzó hőtől, és ne dohányozzon a közelében. Csak robbanás-biztos keverőt, egyéb elektromos berendezést használjon a munkaterületen. További információt a termék Biztonsági adatlapján talál.

MŰSZAKI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

Forduljon a gyártó magyarországi képviselőjéhez.

Bitimpex Kft. 1116 Bp., Építész utca 8-12. tel: 06/1-362-2473

GARANCIA

A RPM Belgium Group, mint gyártó szavatolja termékei megfelelő minőségét és minden, hibásnak bizonyult terméket kicserél, de az anyag elszíneződésére nem vállal garanciát.

A RPM Belgium Group meggyőződése, hogy az itt leírt információk pontosak és a valóságnak megfelelnek.

CE TANÚSÍTÁS

07
ETA-05/0238
Vulkem® Quick Membranes in Vulkem® Quick Systems